

레디믹스트 콘크리트 규격용도별 구매정보

골재종류별 구분	13mm 이하	철근배근 간격이 매우 좁은 경우, 고강도 규격
	20mm	철근배근 간격이 좁은 경우
	25mm	일반적으로 사용

강도별구분	슬럼프	용도
호칭강도 18MPa 이하	80mm	지반다짐 등 기초공사용
	120mm	농로 등 소로포장용
	150mm이상	펌프카 타설 시, 고층 타설
호칭강도 21 Mpa	80mm	지반다짐 등 기초공사용. 농로 등 소로포장용 교량하부.벽체.
	120mm	매트,바닥.지붕(슬라브 외) 교량하부.벽체
	150mm이상	슬라브.벽체, 고층 타설
호칭강도 24MPa 이상	80mm	매트,바닥.슬라브.교량상부.벽체. 지붕(슬라브 외)
	120mm	매트,바닥.슬라브.교량상부.벽체.
	150mm이상	교량상부.벽체.슬라브, 고층 타설
기타 강도 및 슬럼프		호칭강도 40Mpa이상.포장콘크리트.숫크리트 등 특주품은 당사 품질보증팀으로 문의.

※ 규격설명 예) 25⁽¹⁾ - 21⁽²⁾ - 120⁽³⁾

- * 25⁽¹⁾ : 골재의 규격(종류)
- * 21⁽²⁾ : 호칭강도
- * 120⁽³⁾ : 슬럼프 규격